



技术资料

WonderMASK® P

可剥离型阻焊胶

2211

产品品介绍

波峰焊中，临时阻焊膜可保护工件。独特配方设计，快干，耐无铅焊接中高温，容易剥离。可作为覆型阻焊涂料。

Techspray 独特设计可剥离阻焊膜

特性优点:

- 无氨
- 非易燃
- 臭氧安全
- 容易剥离
- 低气味
- 固化指示: 固化后颜色变深
- 与金铜引线兼容
- 无腐蚀性

规格说明:

MIL-STD-2000 中 5.3.18 a, b, d 部分

使用说明

最好在区域涂覆 20 到 30 毫升涂层。基材表面应无油脂、油和微粒。干燥时间取决于环境湿度。在正常情况下，WonderMASK P 是准备在 1 小时预热阶段，然而，固化可以在 65°C 加速到 30 分钟或 82°C 下 20min。不要过度固化，否则可能产生气泡，导致去除困难问题。固化完全时，阻焊膜将改变从一个不透明的粉红色变为透明的红色。阻焊膜固化不完全时，无法起到阻焊作用；然而，剥离之前应该变为透明。

技术信息:

化学特性

- 外观: 粉红色黏状胶
- 气味: 低气味
- 闪点: 无
- VOC: 28g/L

化学组成

化学名称	CAS #
丙烯酸聚合物.....	27401-61-2

性能以及应用数据:

应用方式:	网板、手、气动、机械
粘度:	28000-33000cps
建议膜厚:	20-30mils
稀释剂:	去离子水
固化时间:	室温下 1h; 65°C 30min; 82°C 20min
去除方式:	剥离

环境政策

Techspray®致力于发展环境友好型的产品，我们的产品符合联邦、州或当地政府的法律法规。

包装规格

2211—8SQ	8oz Ounce Squeeze Bottle, 24 bottles/cs
2211—G	1 Gallon in Plastic
2211—5G	5 Gallon in Plastic
2211-54G	54 Gallon in Plastic