

WonderMASK® PX

快干型可剥离阻焊胶
2222

产品介绍


WonderMASK® PX 是临时的，可剥离的，乳胶型阻焊膜，固化时间仅为其他阻焊胶膜的一半。它是手动操作，耐焊，波峰焊接，清洗操作。它有效地掩盖和保护开放通孔和底面组件在波峰焊接过程中，并且可以用作防护性覆型涂料。

WonderMASK PX 可涂覆在板的所有区域，直到测试前，撕掉即可。另外，WonderMASK PX 也适合于涂覆较厚涂层。 WonderMASK PX 配方特别设计，均匀固化。

特性优点：

- 快干-固化时间缩短 50%
- 适合于厚阻焊胶应用
- 可剥离性
- 最高可耐 343°C
- 防止焊料流入触点、终端、螺丝头、镀通孔
- 覆型阻焊涂料
- 不会玷污黄金或磷青铜
- 保护精密器件

WonderMASK PX 不建议直接涂覆在纯铜表面，因为含有氨基可导致变色。
WonderMASK PL (part # 2211) 适用于纯铜。



*干燥时间是指的阻焊膜可整片的从基体轻易剥落。珠子的阻焊胶是大约 4 英寸长。

使用说明

- 涂覆于防焊接的区域
- 使阻焊胶固化 (固化时间取决于操作环境, 温度, 湿度等)
- 送板到焊接阶段 (焊接池, 波峰焊)
- 轻易的剥离

化学特性

化学组成参照 MSDS

- 物理状态: 液体
- 气味: 轻微
- 外观: 白色黏状液体
- **PH: 9.5-11**
- 水溶性: 完全混溶
- 密度: 1.09 到 1.17 g/mL
- 粘度: 9,000 到 16,000 cps

化学组成

化学名称	CAS #
二氧化钛.....	13463-67-7

应用	固化条件	固化时间	去除	粘度	建议膜厚	稀释
手动	加热	5 min RT	剥离涂膜 干膜不溶于液体.	9,000-16,000 cps	15 mils	去离子水

环境政策

Techspray®致力于发展环境友好型的产品, 我们的产品符合联邦、州或当地政府的法律法规。

包装规格

2222-8SQ	8oz Ounce Squeeze Bottle, 24 bottles/cs
2222-G	1 Gallon in Plastic Jug, 1 jug/cs