

双组份加成型有机硅凝胶 587 技术参考资料

1. 概述

本产品是一种双组分加成型有机硅凝胶，它由 A、B 两部分液体组成，A、B 组分按 1:1 混合后(质量比)通过发生加成反应固化成高性能凝胶体。

2. 特性

- ◆ 弹性体柔软无应力
- ◆ 耐温范围广(-50℃~200℃)
- ◆ 绝缘性好
- ◆ 防水防潮、无腐蚀
- ◆ 符合 RoHS 指令要求

3. 性能参数 (L13)

固化前性能

检测项目	参考标准	单位	数值
外观	目测	/	A 组份透明 B 组份透明
粘度	GB/T 2794-1995	cps	A:1300±200 B:1300±200
密度	GB/T13477. 2-2002	g/cm ³	A:1.0±0.05 B:1.0±0.05

混合后性能

检测项目	参考标准	单位	数值
使用比例	/	/	1:1
混合粘度	GB/T2794-1995	cps	1300±200
操作时间	GB/T 7123. 1-2015	min	60-120
锥入度	GB/T269-1991	1/10mm	120-200

测试环境：25℃、相对湿度 65%；

粘度使用旋转粘度计 NJD-79（上海安德仪器设备有限公司）测试。

4. 主要用途

- ◆ 主要用于太阳能、传感器以及汽车大功率整流器模块和光电设备的电子元件，集成电路和接线盒的密封防水、防潮保护

5. 包装

34kg/套 (A 组份 17kg+B 组份 17kg)

6. 存储

本品为无毒非危险品，避免雨淋和曝晒，储存于阴凉干燥处，保质期 12 个月。

7. 注意事项

- 某些材料、化学制剂、固化剂和增塑剂可抑制加成型有机硅凝胶的固化。这些应注意的物质有：
 - A 有机锡和含有机锡的硅橡胶；
 - B 硫、聚硫化合物或含硫物品；
 - C 胺、聚氨酯橡胶或含氨的物品；
 - D 亚磷或含亚磷的物品；
 - E 酸性物品（有机酸）；
 - F 助焊剂残留物；
- 若用胶前怀疑含有上述物质，建议先做样品验证后，再批量生产。

8. 使用说明

- 称量：**准确称量 A、B 组份按 1：1（质量）比例充分混合；
- 混胶：**用手工或机器将胶料充分混合均匀；
- 脱泡：**将混合均匀的胶料置于真空柜内脱泡，用抽真空方式去除搅拌过程中夹带空气；
- 灌封：**把脱完气泡的胶料灌到器件中完成灌封操作（灌封前器件表面和混合用的容器应保持清洁和干燥）；
- 固化：**将灌封完的器件室温也加热固化。混合后的胶体会随着时间延长黏度会逐渐增加，应注意控制在合适的操作时间内灌封。

本品也可加温固化，不同温度条件下的固化时间可参照下表：

固化温度	80℃	100℃	120℃
固化时间	30min	20min	10min

（非规格值）

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异；建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的；在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。