

双组份加成型灌封硅橡胶 905 技术参考资料

1. 概述

本产品是双组分加成型灌封硅橡胶，由 A、B 两部分液体组成，A、B 组分按 1:1（质量比）混合后，通过发生加成反应固化成高性能弹性体。

2. 特性

- ◆ 固化无收缩、不放热，耐温范围广(-50℃~200℃)
- ◆ 绝缘性好、防水防潮、无腐蚀
- ◆ 符合 RoHS 指令要求
- ◆ 通过 UL 阻燃认证（File NO.: E257078）

3. 性能参数（G22）

固化前性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
外观	目测	/	A 组份灰色 B 组份米白色
粘度	GB/T 2794-1995	cps	A:2000±300 B:2000±300
密度	GB/T 13477.2-2002	g/cm ³	A:1.55±0.05 B:1.55±0.05
混合后性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
使用比例	/	/	1:1
混合粘度	GB/T 2794-1995	cps	2000±300
操作时间	GB/T 7123.1-2015	min	30-60
固化后性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
硬度	GB/T 531-1999	Shore A	55-65
击穿电压	GB/T 1408.1-1999	kV/mm	≥15
体积电阻率	GB/T 1692-92	Ω·cm	≥1.0×10 ¹³
介电常数	GB/T 1694-1981	60Hz	≤4.0
导热系数	ASTM D5470	W/m·K	0.7±0.05

测试环境：25℃、相对湿度 65%；

粘度使用旋转粘度计 NJD-79（上海安德仪器设备有限公司）测试。

4. 主要用途

- 电子元器件、 电源模块、 印刷线路板、 汽车电器的绝缘导热， 防水防潮灌封保护

5. 包装

40kg/套（A 组份 20kg+B 组份 20kg）或 20kg/套（A 组份 10kg+B 组份 10kg）

6. 存储

本品为无毒非危险品， 储存于阴凉干燥处， 避免雨淋和曝晒， 30℃ 未开封条件下保质期为 12 个月。

7. 注意事项

- 某些材料、 化学制剂、 固化剂和增塑剂可抑制 905 灌封硅橡胶的固化。 这些应注意的物质有：
 - A 有机锡和含有机锡的硅橡胶； B 硫、 聚硫化合物或含硫物品；
 - C 胺、 聚氨酯橡胶或含氮的物品； D 亚磷或含亚磷的物品；
 - E 酸性物品（有机酸）； F 助焊剂残留物；
- 若用胶前怀疑含有上述物质， 建议先做样品验证后， 再批量生产。

8. 使用说明

- 称量：**准确称量 A、 B 组份， 按 1： 1（质量） 比例充分混合， 称量前要将 A、 B 组份分别单独搅拌均匀， 使有沉降的填料均匀地分散到胶液中， 以免影响胶体性能；
- 混胶：**采用手工或机器将胶料充分混合均匀， 使胶料呈均一颜色。 采用手工灌胶工艺要注意一次性配胶量不能过多， 以免后期流动性降低难以灌胶；
- 脱泡：**将混合均匀的胶料置于真空柜内脱泡， 采用抽真空方式去除搅拌过程中夹带空气；
- 灌封：**将脱完气泡的胶料灌到器件中完成灌封操作， 灌封前器件表面和混合用的容器应保持清洁和干燥。
- 固化：**将灌封完的器件室温固化。 混合后的胶体随着时间延长黏度会逐渐增加， 应注意控制在可操作时间内灌封。

本品也可加温固化， 不同温度条件下的固化时间可参照下表：

固化温度	15℃	25℃	35℃	80℃	100℃
固化时间	16h	8h	4h	30min	20min

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得， 因使用环境的不同会略有差异； 建议使用者在使用前预先测试， 以确认是否适合使用目的； 在使用过程中有任何问题， 请与公司深圳总部联系。