

双组份高导热灌封胶 9225 技术参考资料

1. 概述

本产品是双组分加成型灌封硅橡胶，由 A、B 两部分液体组成，A、B 组分 按 1:1（质量比）混合后，通过发生加成反应固化成高性能弹性体。

2. 特性

- ◆ 固化无收缩、不放热，耐温范围广(-50℃~200℃)
- ◆ 极好的热传导性能防，防水防潮、无腐蚀
- ◆ 符合 RoHS 指令要求，通过 UL 认证阻燃认证（File NO.：E257078）

3. 性能参数（G35）

固化前性能

检测项目	参考标准	单位	数值
外观	目测	/	A 组份灰色 B 组份白色
密度	GB/T 533—2008	g/cm ³	A:2.35±0.1 B:2.35±0.1
粘度	GB/T 2794—2013	cps	A:2000-3000 B:2000-3000

混合后性能

检测项目	参考标准	单位	数值
使用比例	/	/	1:1
混合粘度	GB/T 2794—2013	cps	2000-3000
操作时间	GB/T 7123.1-2015	min	40-60

固化后性能

检测项目	参考标准	单位	数值
硬度	GB/T 531.1—2008	Shore A	30-40
击穿电压	GB/T 1408.1-2016	kV/mm	≥10
体积电阻率	GB/T 1410-2006	Ω·cm	≥1.0×10 ¹²
介电常数	GB/T 1409-2006	60Hz	≥3.0
导热系数	ASTM D5470	W/m·K	≥1.5

测试环境：25℃、相对湿度 65%；粘度使用旋转粘度计 NJD-79（上海安德仪器设备有限公司）测试。

4. 主要用途



- ◆ 高功率电源模块，新能源汽车电源管理系统、DC-DC 转换器、充电桩电源模块等部件的散热、防潮灌封保护

5. 包装

40kg/套 (A 组份 20kg+B 组份 20kg)

6. 存储

本品为无毒非危险品，储存于阴凉干燥处，避免雨淋和曝晒，30℃未开封条件下保质期为 12 个月。

7. 注意事项

- ◆ 某些材料、化学制剂、固化剂和增塑剂可抑制 9225 灌封胶的固化。这些应注意的物质有：
 - A 有机锡和含有机锡的硅橡胶；
 - B 硫、聚硫化合物或含硫物品；
 - C 胺、聚氨酯橡胶或含氮的物品；
 - D 亚磷或含亚磷的物品；
 - E 酸性物品（有机酸）；
 - F 助焊剂残留物；若用胶前怀疑含有上述物质，建议先做样品验证后，再批量生产。

8. 使用说明

- ◆ **称量：**准确称量 A、B 组份，按 1：1（质量）比例充分混合，称量前要将 A、B 组份分别单独搅拌均匀，使有沉降的填料均匀地分散到胶液中，以免影响胶体性能；
- ◆ **混胶：**采用手工或机器将胶料充分混合均匀，使胶料呈均一颜色。采用手工灌胶工艺要注意一次性配胶量不能过多，以免后期流动性降低难以灌胶；
- ◆ **脱泡：**将混合均匀的胶料置于真空柜内脱泡，采用抽真空方式去除搅拌过程中夹带空气；
- ◆ **灌封：**将脱完气泡的胶料灌到器件中完成灌封操作，灌封前器件表面和混合用的容器应保持清洁和干燥；
- ◆ **固化：**将灌封完的器件室温固化。混合后的胶体随着时间延长黏度会逐渐增加，应注意控制在可操作时间内灌封。

本品也可加温固化，不同温度条件下的固化时间可参照下表：

固化温度	15℃	25℃	35℃	80℃	100℃
固化时间	24h	12h	6h	30min	20min

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异；建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的；在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。