

单组份 RTV 粘接密封硅橡胶

AP-607 技术参考资料

1. 概述

本产品是缩合型单组份室温固化硅橡胶, 在接触水汽的条件下发生缩合交联反应, 固化得到网状结构的高性能弹性体, 并释放醇类小分子, 固化后对金属、塑料、陶瓷表面具有极佳的粘接力。

2. 特性

- ◆ 粘接力好
- ◆ 在-50℃~200℃范围内可连续使用
- ◆ 绝缘、防潮、不溶胀
- ◆ 符合 RoHS 指令要求
- ◆ 通过 UL 阻燃认证 (File.NO.: E257078)

3. 性能参数 (W111)

固化前性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
外观	目测	/	白色膏状
表干时间	GB/T 13477.5-2002	min	≤5
密度	GB/T 13477.2-2002	g/cm ³	2.7±0.1
固化后性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
硬度	GB/T 531.1-2008	Shore A	75±5
抗拉强度	GB/T 528-2009	MPa	≥1.5
粘接强度	GB/T 11211-2009	MPa	铝: ≥1.5
伸长率	GB/T 528-2009	%	≥30
撕裂强度	GB/T 529-2008	KN/m	≥5
击穿电压	GB/T 1695-2005	kV/mm	≥15
体积电阻率	GB/T 1692-2008	Ω·cm	≥1.0×10 ¹³
介电常数	GB/T 1693-2007	60Hz	≤4.0
介电损耗因子	GB/T 1693-2007	60Hz	0.003



导热系数	ASTM D5470	w/m • k	1.4 ± 0.1
固化前性能参数测试环境: 25℃、相对湿度 65%; 35℃、相对湿度 65%, 表干时间缩短至 1~3min; 15℃、相对湿度 40%, 表干时间延长至 4~10min。 固化后性能参数在 25℃、相对湿度 50%条件下固化 7 天后测得。			

4. 主要用途

- 大功率电源、LED 驱动器与散热器之间缝隙的填充固定, 快速导出热量, 改善散热效果, 提高元器件稳定性

5. 包装

100ml 铝管、300ml 和 2.6L 塑料管

6. 存储

本品为无毒非危险品, 储存于阴凉干燥处, 避免雨淋和曝晒, 30℃ 以下且未开封条件下保质期为 6 个月。

7. 注意事项

- 施胶和固化过程不能在密闭环境中进行, 应保持良好通风;
- 施胶时避免接触眼睛; 若发生胶体接触眼睛事件, 须用大量水冲洗, 并及时就医; 更多安全数据参见产品安全数据表 (MSDS)。

8. 使用说明

- 清洁: 清洁并干燥待粘物表面, 去除油脂等物质, 防止影响粘接效果。
- 施胶: 将胶料挤出涂覆在待粘物表面, 迅速施加另一待粘物, 粘接物在胶体未完全固化之前请勿受力, 应当在表干之前完成其他操作, 施胶和固化场所应保持通风良好, 保证固化充分。
- 施胶厚度不宜超过 6mm, 施胶后胶料若未一次性用完, 应当密封出胶口, 以保证能够进行持续挤出及施胶操作。
- 如需更多应用工艺和方法的信息请咨询安品技术部门, 获取技术支持。

特别声明:

本说明所提供数据均为特定条件下测得, 因使用环境的不同会略有差异; 建议使用者在使用前预先测试, 以确认是否适合使用目的; 在使用过程中有任何问题, 请与公司深圳总部联系。