

广东汇能硅胶制品有限公司

Guang Dong HUI NENG Silicone Products Co., Ltd.

1262/1340 螺纹锁固胶产品说明书

一、产品型号: HN-1262/HN-1340

二、性能特性(Products Features)

本品为单组份施工方便,余胶不固化易清理。高强度、稠变性粘度, 在两个紧密配合的金属间隔绝空气而快速固化,最高适用温度 155℃。符合 ROHS 和 REACH 环保要求。



三、主要用途(Main Applications)

主要用于 M36 以下的螺纹及各种紧密配合件的锁固与密封,可承受强烈的冲击和振动,能提高配合强度,解决螺纹松脱的难题。

四、技术参数(Technical Data)

序号	分类	项目	性能指标	检测依据
1	未固化前	外观	红色粘稠液	目视
2		粘度, $\text{mPa} \cdot \text{s}$ ($25 \pm 2^\circ\text{C}$)	900~2000	GB/T 2794
3	固化后	初固时间, min ($25 \pm 2^\circ\text{C}$)	5~25	HNJS-B-002
4		完全固时间, h ($25 \pm 2^\circ\text{C}$)	≥ 24	HNJS-B-002
5		破坏扭矩, $\text{N} \cdot \text{m}$	20~40	GB/T18747.11
6		平均拆卸扭矩, $\text{N} \cdot \text{m}$	20~40	GB/T18747.11

五、使用说明(Direction for use)

- ◆ 清洁施胶面并保持干燥;
- ◆ 将胶液涂布至螺纹啮合处,并使施工面紧密贴合;
- ◆ 常温(23°C)施胶, 3~25min 初步固定, 24h 完全固化(低温延长时间)。



六、 包装规格 (Packaging model)

50 克/支, 10 支/盒, 10 盒/箱 (即 100 支/件)。

250 克/支, 10 支/盒, 4 盒/箱 (即 40 支/件)。

七、 执行标准: JB/T 7311

八、 技术服务 (Technology service)

- ◆ 提供完整的产品技术资料;
- ◆ 根据客户要求对产品的配方进行调试, 满足客户在产品某些特殊性能的要求;
- ◆ 本公司欢迎用户与我们的工程师合作, 沟通, 共同探讨解决方案。

九、 储贮及注意事项 (Metters Needing Attention)

- ◆ 若接触皮肤, 及时用肥皂水清洗; 若触及眼睛, 及时用水冲洗, 送医院就医;
- ◆ 防止儿童接触本产品;
- ◆ 对非金属或非活性金属材料, 使用前请先做验证试验, 不明之处请咨询本公司。
- ◆ 在通风干燥处, 常温保存, 有效期 18 个月, 远离热源。

说明: 以上资料和数据是我广泛的实验所得, 结果是可靠的。由于实际应用的多样性, 应用条件不是我们所能控制, 所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题, 不承担任何直接, 间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题, 可以和我公司技术服务联系, 我们将竭力为您提供尽可能的帮助。